

TECHNICAL DATA SHEET
KEPSTAN® 8002

ポリエーテルケトンケトンのペレットまたはフレーク

KEPSTAN®は、ポリ(P)エーテル(E)ケトン(K)ケトン(K):PEKKをベースとする高性能熱可塑性樹脂で、非常に安定した化学的骨格を有しています。固体状態では半結晶構造を形成し、機械的強度と耐熱性の優れたバランス、優れた耐薬品性、高い難燃性などの優れた特性を有します。

KEPSTAN® 8000シリーズは、KEPSTAN®コポリマー群およびPAEK樹脂全体の中でも、最高のガラス転移温度 (Tg) と最高度の結晶化度を有しており、引張強度および圧縮強度において最も優れた性能を発揮します。

KEPSTAN® 8000シリーズには、超低流動グレードKEPSTAN® 8001、中流動グレードKEPSTAN® 8002、高流動グレードKEPSTAN® 8003が含まれます。

これらはすべて、ナチュラル・非強化の純粋なPEKK樹脂であり、型材・チューブ・フィルムの押出成形、押出圧縮成形、圧縮成形、コンパウンド加工、厚肉部品や複雑形状部品、薄肉部品の射出成形を含む幅広い溶融加工技術の要求を満たすよう設計されています。

KEPSTAN®の供給形態はペレットおよびフレークです。
標準包装は、ペレット20 kg (箱) とフレーク40 kg (ドラム) です。

TYPE	配送形態
PEKK	・ フレーク ・ ペレット
MAIN APPLICATIONS	変換プロセス
・ 石油・ ガス - その他 ・ ケーブル ・ コンパウンディング	・ 押出 - 一般 ・ フィルム押出 ・ 射出成形

RHEOLOGICAL PROPERTIES

プロパティ	価値	UNIT	テスト基準
溶融体積流動率 (MVR) , 380°C / 1 kg (716°F / 2.2 lb)	6	cm³/10分	ISO 1133

MECHANICAL PROPERTIES

プロパティ	価値	UNIT	テスト基準
引張弾性率, 23°C (73°F), 1 mm/min(A12)	3800	MPa	ISO 527-1/-2
降伏応力, 23°C (73°F), 25 mm/min(A12)	116	MPa	ISO 527-1/-2
屈服ひずみ, 23°C (73°F), 25 mm/min(A12)	5.2	%	ISO 527-1/-2
破断時名目ひずみ, 23°C (73°F), 25 mm/min(A12)	20	%	ISO 527-1/-2
降伏応力, 125°C (255°F), 25 mm/min	63	MPa	ISO 527-1/-2
圧縮弾性率, 23°C (73°F), 1 mm/min	3800	MPa	ISO 604
圧縮強度(23°C (73°F), 5mm/min)	152	MPa	ISO 604
曲げ弾性率, 23°C (73°F)	3900	MPa	ISO 178
曲げ強度, 23°C (73°F)	180	MPa	ISO 178

KEPSTAN® 8002

プロパティ	価値	UNIT	テスト基準
シャルピー非切削衝撃強度, 23°C (73°F)	10% B @ 87		ISO 179 1eU
シャルピー非切削衝撃強度, -30°C (-22°F)	30% B @ 86		ISO 179 1eU
シャーピー切欠き衝撃強度, 23°C (73°F)	6	kJ/m2	ISO 179 1eA
シャーピー切欠き衝撃強度, -30°C (-22°F)	5.5	kJ/m2	ISO 179 1eA
破断時名目ひずみ, 125°C (255°F)、25 mm/min(125°C (255°F) and above, A12)	>100	%	ISO 527-1/-2

THERMAL PROPERTIES

プロパティ	価値	UNIT	テスト基準
融点, 20°C/min(DSC, 2nd Heating)	360	°C	
ガラス転移温度, 20°C/min(DSC)	165	°C	
特定熱温度, 23°C (73°F)(DSC)	1.02	J/g/K	
耐熱変形温度, 1.8 MPa	164	°C	ISO 75-1/-2
耐熱変形温度, 0.45 MPa	260	°C	ISO 75-1/-2
線形熱膨張係数, from -100°C (-148°F) to Tg(DMA, Tension)	23	10E-6 / °K	
線形熱膨張係数, Tg to 300°C (572°F)(DMA, Tension)	225	10E-6 / °K	
酸素指数(3.2mm)	38	%	ISO 4589-1/-2

ELECTRICAL PROPERTIES

プロパティ	価値	UNIT	テスト基準
誘電強度(100µm Thickness)	84	kV/mm	IEC 60243-1
相対誘電率, 1MHz(1MHz)	3		IEC 62631-2-1
表面抵抗性	100000000000000000	オーム/平方	ASTM D257
体積(横断)抵抗率(ohm.cm)	100000000000000000		ASTM D257

OTHER PROPERTIES

プロパティ	価値	UNIT	テスト基準
吸湿, 平衡時の温度23°C (73°F) /50%相対湿度(2mm)	0.4	%	ISO 62
吸湿, 24時間後、23°C (73°F) /50%RH(2mm)	0.05	%	ISO 62
吸水, 23°C(73°F)、浸漬、平衡(2mm)	0.7	%	ISO 62
吸水, 23°C (73°F)(After 24h, immersion, 2mm)	0.11	%	ISO 62
明らかな密度, 23°C (73°F)	1.29	g/cm³	

パッケージング

Available packaging:

- 20 kg / 44 lb 箱

KEPSTAN® 8002

賞味期限

適切な条件 (容器の密閉、適切な温度・湿度、UVカット) で保管された場合は無期限

PROCESSING CONDITIONS:

- 典型的な溶融温度 (最小/推奨/最大) - 射出成形:リア 350°C / センター 375°C / フロント 375°C / ノズル 385°C (660°F / 710°F / 710°F / 725°F)
- 典型的な金型温度 - 射出成形:220-240°C (430-465°F) 、表層とコアの結晶化を促進するため
- 乾燥時間と温度:150°C (300°F) / 3-4時間

特別な特性

- ハロゲンフリー難燃剤 (HFFR)

Headquarters: Arkema France
51, Esplanade du Général de Gaulle
92800 Puteaux – France
T +33 (0)1 49 00 80 80

Disclaimer - Please consult Arkema's disclaimer regarding the use of Arkema's products on <https://www.arkema.com/global/en/products/product-safety/disclaimer/> which is incorporated herein by reference and made a part hereof.
Arkema France, a French société anonyme registered at the Trade and Companies Register of Nanterre under the number 319 632 790

[arkema.com](https://www.arkema.com)

