

TECHNICAL DATA SHEET
ORGASOL® 2002 EXD NAT 1 PPA

TYPE

PA12

MAIN APPLICATIONS

- ポリマー加工助剤

配送形態

- パウダー

RHEOLOGICAL PROPERTIES

プロパティ	価値	UNIT	テスト基準
Melt flow index (MFR)	29.5	g/10min	ISO 1133
Melt volume flow rate (MVR)	33.3	cm³/10min	ISO 1133
Melt viscosity	3.45	kPo	

THERMAL PROPERTIES

プロパティ	価値	UNIT	テスト基準
Melting temperature, 10°C/min	177	°C	ISO 11357-1/-3

OTHER PROPERTIES

プロパティ	価値	UNIT	テスト基準
Apparent density, Non compacted	0.38		ISO 1068
Fine particles (D10)	7	µm	ISO 13319
Median particles (D50)	10	µm	ISO 13319
Coarse particles (D90)	12	µm	ISO 13319

包装

Available packaging:

- 15 kg / 33 lb 袋

保存期間

納品日から3年間。適切な条件 (容器の密閉、適切な温度・湿度、UVカット) で保管された場合有効です。この期限を超えて使用する場合は、弊社の技術サービスにご相談ください。

Headquarter: Arkema France
51, Esplanade du Général de Gaulle
92800 Puteaux – France
T +33 (0)1 49 00 80 80