

TECHNICAL DATA SHEET
ORGASOL® 2002 EXD NAT 1 PPA

TYPE

PA12

MAIN APPLICATIONS

- 폴리머 가공 보조제

배송 방식

- 분말

RHEOLOGICAL PROPERTIES

속성	값	UNIT	테스트 표준
Melt flow index (MFR)	29.5	g/10min	ISO 1133
Melt volume flow rate (MVR)	33.3	cm³/10min	ISO 1133
Melt viscosity	3.45	kPo	
속성	값	UNIT	테스트 표준
Melting temperature, 10°C/min	177	°C	ISO 11357-1/-3

OTHER PROPERTIES

속성	값	UNIT	테스트 표준
Apparent density, Non compacted	0.38		ISO 1068
Fine particles (D10)	7	µm	ISO 13319
Median particles (D50)	10	µm	ISO 13319
Coarse particles (D90)	12	µm	ISO 13319

포장

Available packaging:

- 15 kg / 33 lb 가방

보관수명

배송일로부터 3년이 지난 후에는 적절히 보관(밀봉 봉지, 적절한 습도, 자외선 차단 및 온도)하십시오. 이 한도를 초과하는 모든 사용에 대해서는 저희 기술 서비스를 참조해 주세요.

Headquarter: Arkema France
51, Esplanade du Général de Gaulle
92800 Puteaux – France
T +33 (0)1 49 00 80 80